

Ficha del producto

Mortero ARGILFIBRA

base + fibra

Descripción

Mortero base de arcilla y fibra para su utilización en revestimientos continuos.

Una vez aplicado y secado el material en la pared es permeable al vapor de agua y adquiere propiedades de regulación de humedad de la estancia y baja conductividad térmica.

Soporte a aplicar.

Aplicación sobre soporte poroso, cerámica, madera, yeso, cemento.

Para soportes poco porosos aplicar un mortero de agarre como lechada de cal...

Los soportes siempre tienen que estar limpios de polvo y partes susceptibles a estar sueltas.

Preparación del mortero.

Aplicación manual hay que añadir un 20-23% de agua. Es aconsejable insistir en la agitación y amasado del producto para poder tener una humectación del mortero uniforme.

Aplicación a máquina hay que añadir un 20% de agua.

En caso de pérdida de agua durante la aplicación del producto se puede volver amasar.

Suministro.

En saco de papel de 20Kg de peso.

Bigbag de 1000 - 1100Kg.

Características técnicas Base+Fibra

Densidad aparente	890 Kg/m ³
Densidad aparente del mortero	1700Kg/m ³
Rendimiento	1,5Kg/m ² x mm
Resistencia a la compresión	1,39N/mm ²
Resistencia a la adhesión	0,10N/mm ²
Conductividad térmica	0,15m ² K/W
Absorción de vapor de agua	95 g. agua/m ² x cm